SiLiglam Type H

Anwendungsbereich: Zusatzstoff zur Herstellung von Kosmetikartikeln – Holographischer Effekt

Chemische Zusammensetzung:

Inhaltsstoff		INCI Bezeichnung EU	INCI Bezeichnung US	INCI Bezeichnung JP	Anteil	CAS-Nr.	EINECS
Beschichtung		Phenyl Methicone				31230-04-3	N/A
		Polyvinyl Alcohol				9002-89-5	N/A
		Polyvinyl Butyral				63148-65-2	N/A
Farbtöne:							
007A-L	mahogany hologram	CI 77266	Black 2	Carbon Black		1333-86-4	215-609-9
470A-L	copper hologram	CI 77491	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		1309-37-1	215-168-2
498A-L	dusty rose hologram	CI 77491	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		1309-37-1	215-168-2
645A-L	platinum hologram	CI 77007	Ultramarines	Ultramarine		57455-37-5	N/A
730A-L	victorian gold hologram	CI 77491	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		1309-37-1	215-168-2
		CI 77492	Iron Oxides	Yellow Oxide of Iron		51274-00-1	257-098-5
1245A-L	bright gold hologram	CI 77492	Iron Oxides	Yellow Oxide of Iron		51274-00-1	257-098-5
3025A-L	cornflower hologram	CI 77510	Ferric Ferrocyanide	Ferric Ferrocyanide	ca. 4 %	14038-43-8	237-875-5
4505A-L	olive green hologram	CI 77007	Ultramarines	Ultramarine		57455-37-5	N/A
		CI 77492	Iron Oxides	Ferric Ferrocyanide		51274-00-1	257-098-5
4515A-L	lemongrass hologram	CI 77492	Iron Oxides	Yellow Oxide of Iron		51274-00-1	257-098-5
4645A-L	bronze hologram	CI 77491	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		1309-37-1	215-168-2
5405A-L	metal blue hologram	CI 77510	Ferric Ferrocyanide	Ferric Ferrocyanide		14038-43-8	237-875-5
5487A-L	pine green hologram	CI 77491	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		1309-37-1	215-168-2
		CI 77510	Ferric Ferrocyanide	Ferric Ferrocyanide		14038-43-8	237-875-5
5763A-L	khaki hologram	CI 77492	Iron Oxides	Red Oxide of Iron		51274-00-1	257-098-5
		CI 77510	Ferric Ferrocyanide	Ferric Ferrocyanide		14038-43-8	237-875-5
Polyurethan Beschichtung		Polyurethane-11			ca. 2 %	68258-82-2	N/A
Aluminium		CI 77000	Aluminium Powder		max. 0,1 %	7429-90-5	231-072-3
Polyethylen Terephthalat		Polyethylene Terephthalate			ca. 93,9 %	25038-59-9	N/A

Aufbau der Artikelnummer:

Material	Größe			Farbnummer		Coating
25	10	A	–	1245A	–	L

Technische Daten:

Dichte: 1,38 kg/dm^3
Schüttgewicht: je nach Partikelgröße zwischen 0,25 - 0,60 kg/dm^3

Lieferbare Größen:

Artikelnummer	Partikelgröße		Foliendicke		Form
	metrisch	Inch	metrisch	Inch	
2520A	0,10 mm	0.004"	0,025 mm	0,0010"	hexagonal
2519A	0,15 mm	0.006"	0,050 mm	0,0020"	hexagonal
2510A	0,20 mm	0.008"	0,050 mm	0,0020"	hexagonal
2501A	0,40 mm	0.015"	0,050 mm	0,0020"	hexagonal

Beständigkeiten:

Medium	Bedingung	Ergebnis
MEK (Methyl Ethyl Ketone; 99%ig)*)	15 min / Raumtemperatur	beständig
Isopropanol (25%ig) *)	15 min / Raumtemperatur	beständig
Isopropanol (70%ig) *)	15 min / Raumtemperatur	beständig
Ammoniak*)	30 min / Raumtemperatur	beständig

*)Interne Prüfmethode

Lagerungshinweis: Produkte trocken und bei Raumtemperatur im geschlossen (Original-) Behälter aufbewahren. Wir empfehlen eine Verarbeitung des Artikels innerhalb von 30 Monaten.

Entsorgungshinweis: Aus den Produkten entstehen keine Abfälle, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 überwachungsbedürftig sind.

Mitgeltende Unterlagen: Sicherheitsdatenblatt SiLiglam Cosmetic Effects

Alle in diesem Produktdatenblatt gelisteten Glitter werden auf relevante Substanzen entsprechend der Europäischen Kosmetikverordnung (1223/2009/EG) und hinsichtlich einer möglichen Zulassung als Kosmetikprodukt geprüft. Für die Zulassung ist das Unternehmen verantwortlich, welches den Glitter als, bzw. in einem Kosmetikprodukt unter seinem Namen (Label) auf den Markt bringt.

Die Sigmund Lindner GmbH wurde in 2015 erfolgreich nach ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) zertifiziert.

Hersteller / Lieferant:
Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Str. 38
95485 Warmensteinach
Phone: 09277-9940
Fax: 09277-99499
Web: www.sili.eu
E-Mail: sili@sigmund-lindner.com

Ansprechpartner:
Erwin Pschierer
Produktmanager Glitter
Phone: 09277-99483
Fax: 09277-99489
E-Mail: erwin.pschierer@sigmund-lindner.com

Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Verarbeitung des Glitters eigene, dem Anwendungszweck entsprechende, Tests durchzuführen.
Alle Angaben sind Referenzwerte – Änderung vorbehalten