


Erstmalig erstellt am: 16.03.2009  
Nächste Prüfung am: 30.06.2018Aktualisiert am: 12.07.2017  
Gedruckt am: 12.07.2017**Hersteller /  
Lieferant:**Sigmund Lindner GmbH  
Oberwarmensteinacher Straße 38  
95485 Warmensteinach  
Phone: 09277-9940  
Fax: 09277-99499  
Web: [www.sili.eu](http://www.sili.eu)  
E-Mail: [sili@sigmund-lindner.com](mailto:sili@sigmund-lindner.com)

Die Sigmund Lindner GmbH ist seit 1997 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

**Ansprechpartner:**Erwin Pschierer, Produktmanager Glitter  
Phone: 09277-99483  
Fax: 09277-99489  
E-Mail: [pschierer@sigmund-lindner.com](mailto:pschierer@sigmund-lindner.com)**Artikelbenennung: Aluminium Glitter****Anwendungsbereich:** Verwendung als Dekorationsmaterial (z.B. als Streuglitter für Schaufenster, für Laden- und Tischdekorationen), als Bastelglitter, als Effektmaterial und in Textiltapeten (Farbe silber).**Aufbau der Artikelnummer:**

Material	Größe		Farbnummer	Form/Schnitt
20	01	—	50-3	hex

**Aufbau eines Glitter Partikels:****Chemische Zusammensetzung:****Aluminium-Glitter silber**

Bezeichnung	Anteil	CAS-Nr.	EINECS	CI-Nr.	FDA/CFR
Aluminium	100,0 %	7429-90-5	231-072-3	77000	

**Aluminium-Glitter farbig**

Bezeichnung	Anteil	CAS-Nr.	EINECS	CI-Nr.	FDA/CFR
Polyurethan Beschichtung	0,6 %	68258-82-2	keine	---	FDA Ref# 21 CFR 177.1680
Farbpigmente					
Red 122	je nach Artikel zwischen 0,2–0,4 %	980-26-7	213-561-3	73915	
Yellow 83		5567-15-7	226-939-8	21108	
Green 7		1328-53-6	215-524-7	74260	
Blue 15		147-14-8	205-685-1	74160	
Black 7		1333-86-4	215-609-9	77266	
Aluminium	98,6-99,2%	7429-90-5	231-072-3	77000	

**Lieferbare Größen:**

Partikelgröße		Partikelstärke 0,050 mm / 0.0020"	Form	
			■ sq	● hex
0,40 mm	0.015" sq (hex)	Art. 2001		X
0,60 mm	0.025" sq (hex)	Art. 2002	X	
1,00 mm	0.040" sq (hex)	Art. 2004	X	
1,60 mm	0.062" sq (hex)	Art. 2008	X	
3,00 mm	0.125" sq	Art. 2010	X	
3,00 mm	0.125" sq	Art. 205030	Sterne	

**Farben / Farbpigmente:**

Farben	CI-Nummern
26-3 kelly green	21108 74260
50-3 silver	ohne Farbpigment
51-3 gold	73915 21108
52-3 red	73915 21108
53-3 green	21108 74160
54-3 blue	74160
56-3 purple	73915 74160
57-3 fuchsia	77266 73915
58-3 black	77266
59-3 copper	73915 21108
67-3 multicolor	21108 74160 73915

**Technische Daten:**

Spezifisches Gewicht: 2,70 kg/dm<sup>3</sup>  
Schüttgewicht: je nach Partikelgröße zwischen 0,40 – 1,00 kg/dm<sup>3</sup>

**Beständigkeit:**

Medium	Bedingung	Ergebnis Aluminium silber	Ergebnis Aluminium farbig
Temperatur	bis zu ...	300 °C beständig	100 °C beständig
MEK (Methyl Ethyl Ketone)	15 min.	beständig	nicht beständig
Isopropanol (25%ig)	15 min.	beständig	nicht beständig
Isopropanol (70%ig)	15 min.	beständig	nicht beständig
Demineralisiertes H <sub>2</sub> O	3 Monate	beständig	nicht beständig

**Lagerungshinweis:**

Produkt trocken und bei Raumtemperatur im geschlossenen (Original-) Behälter aufbewahren.

**Entsorgungshinweis:**

Aus dem Produkt entstehen keine Abfälle, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 überwachungsbedürftig sind.

**Mitgeltende Unterlagen:**

Sicherheitsdatenblatt Aluminium Glitter Alu-3 uncoated